

BARNIZ UHS PREMIUM MERCURIO

Barniz de secado rápido de última generación. Diseñado para sistemas bicapa solvente y agua en reparaciones. Rápido endurecimiento que ayuda a disminuir el gasto energético y aumento de productividad. Posibilidad de pulido en 70 minutos.

PREPARACIÓN

Preparar y limpiar la superficie para obtener un acabado óptimo con este barniz. Desengrasar el sustrato trabajado con desengrasantes. Secar con un paño limpio y pasar atrapapolvo. Aplicar el color base y dejar secar bien antes de aplicar el barniz.

APLICACIÓN

Una vez que la capa de color está totalmente seca, aplicar una primera mano fina y cerrada. Tras esperar de 5 a 7 minutos de evaporación aplicar una segunda mano completa de acabado. Se recomienda usar pistola con pico fluido 1,2 mm.



2:1
CAT73001



Pot life 70'



CF4 20° 18-20'



50-60µc



0-5%
1,2 mm



Flash off 5-7'



40'



Dust free 25'



Polish 70'



10' a 60°



50-60µc



10-12'

CRACTERISTICAS PRODUCTO ACABADO

Color	Incoloro
Densidad 20°	1,01 +/- 0,02
Aplicación	Pulverización
Brillo	100%
VOC	(2004/42/CE) IIB (D) (420) 420

ALMACENAJE

Guardar en un lugar fresco y ventilado con una temperatura comprendida entre 10° y 35°. Cerrar muy bien los envases. Tiempo de vida un año desde su fabricación. El exceso de capas y las variaciones de temperaturas, pueden afectar al brillo del acabado.